

# PERWOOD TOP

WPC plný terasový profil



**Co-extrudovaný profil – hydrofobní povrchová vrstva s maximální odolností vůči znečištění, cool pigmentsy proti zahřívání, design s reliéfem dřeva.**

- Způsob výroby: co-extruzní technologie  
Materiálové složení: jádro – WPC směs PERWOOD - PVC (min. 50%), dřevní buková moučka (max. 45%) aditiva, stabilizátory

horní vrstva – CoolTopShield

- Rozměry: 21 x 161 x 4000 mm (délky na míru do 6 m)
- Hmotnost: 3,45 kg/m
- Povrch: Emboss
- Barevný odstín: Calcite, Merbau, Wenge, Silica, Graphite

**Orientační spotřeba materiálu na m2**

Terasové prkno Perwood TOP	6 bm	
Konstrukční hranol	3 bm	
Dvojitý klip	18 ks	
Vruty 4x40	18 ks	

**Výsledky zkoušek Institutu pro testování a certifikaci, a.s.**

Technická charakteristika	Měrná jednotka	Stanovená hodnota (střední hodnota)
Smrštění po tepelném namáhání	%	0,18
Odolnost proti nárazu padajícím závažím	%	0 porušených zkušebních těles s hloubkou porušení $\geq 5$ mm
Skluznost	Min. 36	75
Bobtnání a absorpce vody		
- Změna rozměrů	%	Změna tloušťky: 1,8 Změna šířky: 0,4 Změna délky: 0,2
- Bobtnání	%, hmot.	6,6
Ohybové vlastnosti – průhyb při 500 N	mm	1,5
Hustota	kg/dm <sup>3</sup>	1,4

Výrobek splňuje požadavky dokumentu: Stavebního technického osvědčení STO ve všech vlastnostech.

